

# KINGSTONE ESZTRICH BETON

Felhasználásra kész esztrich beton.

<b>FŐBB JELLEMZŐI:</b>	
<b>Alkalmazás:</b>	Gyárilag előkevert termék, melyet a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni.
<b>Anyagösszetétel:</b>	Ásványi töltőanyag, tulajdonságjavító anyag és cement kötőanyag.
<b>Kiszerezés:</b>	40 kg papírzsákban.
<b>Eltartható:</b>	Fedett száraz helyen. Nedvességtől, sugárzó hőtől, tűző naptól védve 6 hónapig.
<b>Anyagszükséglet:</b>	1cm-es rétegvastagság esetén 20 kg/m <sup>2</sup> . Rétegvastagság: A felülettel közvetlenül érintkező esztrich 3-5 cm, úsztatott esztrich 5-8 cm.
<b>FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:</b>	Régi és új betonfelületre. A felületnek mindig szilárdnak és pormentesnek kell lennie, majd tapadó híddal kell ellátni. Ha az esztrich hőszigetelő rétegre kerül, választóréteget helyezünk el a hőszigetelő anyag és az esztrich közé. A függőleges falak mentén, az átmenő csővezetékekre egy dilatációs szalagot kell elhelyezni (legalább 5 mm-es). 20 m <sup>2</sup> -nél kisebb felületű helyiségben nem szükséges fugát képezni.
<b>FELHASZNÁLÁSI TECHNOLÓGIA</b>	Keverés: 1 zsák szárazanyaghoz 3-4L víz szükséges a felülettől, valamint a levegő hőmérséklettől és a páratartalomtól függően. A keverésnél mindig a vízhez adjuk a szárazanyagot. A zsákos cementesztrichet a felhasználás előtt a helyszínen keverjük össze megtisztított betonkeverőben 3-5 perc alatt. Javasolt a bekevert masszát 2 órán belül felhasználni. A cementesztrichet léccel húzzuk el és tömörítjük, majd esztrichsimítóval vagy szárnyas simítóval alakítjuk ki a végső felületet.
<b>Alkalmazható:</b>	+5°C feletti és +30°C alatti hőmérsékleten. A kész felület megszilárdulás és kiszáradás után burkolható, az alább felsorolt burkolóanyagokkal: betonfestékek, parketta, különböző anyagú járólapok, PVC, műanyag alapú bevonatanyagok, linóleumpadlók, szőnyeg. A termék csak beltéri használatra alkalmas. Kérjük a leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásnak megfelelően, szakember által felhordott termékekre vállal garanciát. A termékhez a feltüntetett víz mennyiségén kívül más anyagot hozzáadni nem szabad.

Felhasználása szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (időjárás, felület, szerszám, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált termék gyártóját terheli.