

FAGYÁLLÓ CSEMPE- ÉS JÁRÓLAP RAGASZTÓ

Gyárilag előkevert, por alakú, cement és műgyantakötésű, sötét színű ragasztóhabarcs.

FŐBB JELLEMZŐI:	
Anyagösszetétel:	Üvegásvány, cement, műgyanta, tulajdonságjavító adalékanyagok.
Tulajdonságok:	Könnyen feldolgozható, jól kenhető, stabil megbízható minőség, fagyálló.
Anyagszükséglet:	A munkavégzési technológiától, az alaptól, a felragasztott burkolólaptól függően eltérő lehet: kb. 1,2 kg – 1,4 kg/m ² /mm rétegvastagságnál.
Kiszerezés:	5 kg, 25 kg papírzsákban.
Eltartható:	Fedett száraz helyen. Nedvességtől, sugárzó hőtől, tűző naptól védve 6 hónapig.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:	Felhasználható külső és belső térben. Erősebb terhelésnek kitett padlók, fedett teraszok burkolatának ragasztásához fagyveszélyes helyiségekben is.
Alkalmazható:	Beltéri és fagyálló burkolólapok, hasított kő, műkő- és kőagyaglapok ragasztásához az alapfelületi követelményeknek megfelelő minőségű betonra, cement, cement-mész vakolatra. Fémre, fára nem ajánlott!
AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE:	A ragasztási alap por, zsír, olaj és szerves anyag mentes felület. A felület szilárd, száraz, mozgás- és zsugorodásmentes legyen. A laza részeket el kell távolítani! 3 mm-nél nagyobb felületi egyenetlenség esetén KINGSTONE önterülő aljzatkiegyenlítő használatát javasoljuk. A porózus, erősen nedvszívó alapfelületet kiegyenlítés, vagy burkolás előtt célszerű ACRYLBOND mélyalapozóval kellősíteni.
KEVERÉS:	1 kg szárazhabarcsához 0,3 L – 0,5 L csapvíz (ideális 20°C-os) szükséges, a levegő hőmérséklete és páratartalma, valamint a burkolati alap nedvszívó képességének függvényében. A keverést célszerű fúrógépbe erősített keverőszárral végezni. A bekevert anyagot 10-15 perces pihentetés után újra át kell keverni. A masszát tanácsos 4 órán belül felhasználni.

RAGASZTÁS, FELHORDÁS:

+5°C alatti felületi és léghőmérsékletnél a ragasztóhabarcs nem használható. A felhordás a fent leírtak figyelembe vételével az általános burkolási szakismeretek alapján történik.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

A burkolatragasztás után optimális esetben 24 óra (20°C-on, 2 mm vastagságban) múlva járható, fugázható. A ragasztótól szennyeződött felületet, fuga hézagokat azonnal meg kell tisztítani. Az alkalmazott szerszámokat használat után le kell mosni. A ragasztott burkolatot száradásig nem érheti fagy. Termékeinkhez a feltüntetett víz mennyiségén kívül más anyagot hozzáadni nem szabad.

Kérjük, a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásnak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel!

A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!