

POLISTYROL RAGASZTÓTAPASZ

A Kingstone polistyrol ragasztó- és bevonótapasz gyárilag előkevert, por alakú, cement és műgyantakötésű, felhasználásra kész, szürke színű szárazhabarcs.

FŐBB JELLEMZŐI:	Könnyen feldolgozható, gazdaságos, jól kenhető, erős, repedésmentes felületképzés, megbízható minőség.
Alkalmazható:	Ásványi alapokra, beton felületre, simított vakolatra, betonyp lapra a dilatáció figyelembe vételével.
Anyagösszetétel:	Üvegásvány, cement, műgyanta, tulajdonságjavító adalékok.
Anyagszükséglet:	6 kg–7 kg/m ² - polisztirollap ragasztásához alapfelülettől függően 3 kg–3,5 kg/m ² - üvegszövet beágyazásához és tapaszolásához 3 kg–3,5 kg/m ² Az anyagszükséglet tájékoztató jellegű, kismértékben + - eltérhet a megadott mennyiségtől, a munkavégzési technológiától és az alaptól függően.
Keverés:	1kg szárazhabarcsához 0,3 L–0,4 L csapvíz szükséges (ideális 20°C-os), a levegő hőmérséklete és páratartalma, valamint a felület nedvszívó képességének függvényében. A bekevert anyagot 10–15 perces pihentetés után újra át kell keverni. A keverést célszerű fúrógépbe erősített keverőszárral végezni. A bekevert masszát tanácsos 3 órán belül felhasználni.
Eltartható:	Száraz, fedett helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védett helyen 6 hónapig.
Kiszerezés:	25 kg papírzsákban.
Vegyhatás:	Munkaegészségügyi előírásokat betartva egészségre ártalmatlan.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:	Polisztirollapok ragasztásához és tapaszolásához, valamint az üvegszövet háló beágyazásához és gletteléséhez.
AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:	Az alap felületét ragasztás előtt a szennyeződésektől meg kell tisztítani. Legyen a felület szilárd, száraz, mozgás- és zsugorodásmentes. Utólagos hőszigetelésnél a laza, málladozó, pergő vakolatot el kell távolítani. A jó minőségű felületet megfelelő hígítású Acrylbond alapozóval át kell kenni.

**FELHASZNÁLÁSI
TECHNOLÓGIA:**

Az Acrylbond mélyalapozóval megerősített, tapadóképes, kiszáradt felületre ragasztjuk fel a polisztirollapokat úgy, hogy a lapokat szélein és pontszerűen több helyen kenjük be a ragasztótapasszal. A polisztirollapok közötti hézagokba ragasztó ne kerüljön. A lapok felragasztása után, ha már a ragasztó megszáradt, az üvegszövet hálót a lapok külső felületére felhordott ragasztótapaszba (ágyazóhabarcs) kell beágyazni, ügyelve, hogy a háló ránc- és gyűrődésmentes legyen, majd a tapasszal (bevonóhabarcs) át kell glettelni. Fontos, hogy a glettel felület egyenletes és sima legyen, a beágyazott hálót teljesen fedje. Utólagos hőszigetelés esetén, vakolt felületnél javasoljuk a dübelek használatát is a polisztirollapok rögzítéséhez. A ragasztótapasz felhasználása és száradása közben a felületi és környezeti hőmérséklet nem süllyedhet + 5°C alá! Esős időben, illetve tűző napon nem használható!
A termékhez a feltüntetett víz mennyiségen kívül más anyagot hozzáadni nem szabad.

Kérjük, a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásnak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel!

A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!