

TEXTURATO 2 mm és 1,5 mm DÖRZSÖLT DEKORATÍV FINOMVAKOLAT

Felhasználásra kész, akril bázisú, védő, dekoratív finomvakolat, külső és belső igényes falfelületekre.

FŐBB JELLEMZŐI:	Vizes hígítású, akril kötőanyagú, természetes ásványi töltőanyagú, pasztaszerű, környezetbarát finomvakolat. Kapható a szivárvány minden színében, a KINGSTONE NCS színekártya alapján 900 színárnyalatban. Mosható, színtartó, mérsékelten páraáteresztő, időtálló jó tulajdonságokkal rendelkezik.
Hígítható:	Vízzel (ideális 20°C-os csapvíz), maximum 1 – 2 dl/vödör, hőmérséklettől függően.
Anyagigény:	2 mm-esnél: kb. 2,8 kg/m ² , 1,5 mm-esnél: kb. 2,3 kg/m ²
Száradási idő:	20°C-on - tapintásra 2 óra - záporbiztos szilárdulás 10 óra - teljes kötési idő 28 nap.
Tárolás:	Zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve.
Eltartható:	1 évig (+5°C – +35°C) eredeti állapotban.
Kiszerezés:	25 kg, légmentesen záródó műanyag vödörben.
ALKALMAZÁSI FELÜLETEK:	Jó minőségű simított alapvakolat, glettelt betonfelület (a KINGSTONE kül- és beltéri glettanyaggal javasoljuk), betonyp lemez, KINGSTONE hőszigetelőrendszer.
FELHORDÁSI TECHNOLÓGIA:	Felhasználás előtt a felhasználni kívánt terméket jól össze kell keverni. everőszárral csak alacsony fordulatszámon szabad. Csak száraz, hibátlan, pormentes, egyenletes felületre szabad felkenni a megfelelő hígítású színes, TEXTURATO alapozót. 6 óra (+20°C-on) száradás után rozsdamentes glettvas segítségével, egyenletesen, szemcsenagyságnak megfelelő (2 mm) vastagságban hordjuk fel a TEXTURATO finomvakolatot. Felhordás után 3 – 5 perccel (+15°C – +20°C között) a felületet műanyag simítóval finoman át kell simítani. Így alakítják ki a vakolat gördülőszemcséi a felület végső struktúráját. Ügyeljünk rá, hogy munkavégzés közben a műanyag simító mindig tiszta legyen. Egy felületet egy munkamenettel kell befejezni.
ALAPOZÁS:	TEXTURATO használata minden esetben szükséges, más termékkel nem helyettesíthető! Felhordásuk festőhengerral vagy festőkorong segítségével történhet.

TEXTURATO ALAPOZÓ:

Anyagszükséglete:	Hígítatlan állapotban 1 - 1,5 dl/m ² , a felület nedvszívásától függően.
Hígítható:	Vízzel, ideális 20°C-os csapvíz. 1 L alapozóhoz 2 – 3 dl víz, a hőmérséklettől függően.
FONTOS TUDNIVALÓ:	A TEXTURATO finomvakolat és alapozója párás, ködös, esős időben, illetve tűző napon nem használható. Felhordása és száradási ideje alatt a felületi és léghőmérséklet +5°C alá nem süllyedhet, s ez idő alatt csapadék sem érheti! Kérjük, hogy a dekoratív védő vakolattal ellátni kívánt felületeket gondosan mérjék fel, s a szükséges mennyiséget egy megrendelésben adják le, mert a pótrendelésből származó termék színhatásában eltérhet. Bármilyen csekély mértékben is, egy felületen esztétikailag zavaró lehet. Termékeinkhez színezőanyagot, vagy más egyéb anyagot (a feltüntetett víz mennyiségén kívül), házilag hozzáadni nem szabad!

Kérjük, a leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásnak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel!

A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (időjárás, felület, szerszám, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!